

# SCR 100/SCR 102

## Universal Gravür Emülsiyonu

<b>Kullanım Alanı</b>	Bütün meşlerdeki rotasyon şablonların elle veyahut makine ile laklanması için.
<b>Özellikleri</b>	Üniversal desen kalitesi, kolay laklama.
<b>Renk</b>	SCR 100: Açık mavi. Polimerizasyondan sonra açık kahverengi. SCR 102: Mavi. Polimerizasyondan sonra yeşil mavi.
<b>Dayanıklılık</b>	Emülsiyon polimerizasyondan sonra (180 °C de 2 saat) kimyevi ve mekanik olarak bütün baskı patlarına dayanıklıdır.

**Kullanma Talimatı** 1-Konvensiyonel gravür için standart laklama.  
Et kalınlığı 18-20 mikron.

Fotolak	SCR 101	Su	Laklama hızı
100 gr	50 gr	0 gr	11.8 cm / dak.
1000 gr	50 gr	100 gr	30 cm/dak.
1000 gr	50 gr	350 gr	40 cm/dak.

2-Lazer gravür, transfer baskı ve yarım tonların konvensiyonel gravürü için laklama.

Et kalınlığı: 6-8 mikron

Fotolak	SCR 101	Su	Laklama hızı
1000 gr	50 gr	200 gr	11.8 cm/dak.
1000 gr	50 gr	300 gr	30 cm/dak.
1000 gr	50 gr	350 gr	40 cm/dak.

3-Elle laklama

Fotolak	SCR 10	Su	Laklama hızı
1000 gr.	50 gr.	0 gr.	—

# SCR 100 / SCR 102

## Üniversal Gravür Emülsiyonu

### Pozlama Zamanı

Çok değişik türde çalışma ortamları olabileceğinden (ışık gücü, sıcaklık, hava nemi v.s. gibi) tavsiyemiz kendinizin süreyi tespit etmenizdir.

### Depolama Süresi

Sensibilize edilmemiş iken: 12-18 ay 5-20 °C arasında. Sensibilize edilmiş iken: 3 gün boyunca kuru ve soğuk ortamda.

### Ambalaj

SCR 100: Karton içinde 4 x 5 kg'lık kutuda ve 4 şişe 0,25 kg'lık SCR 101 Sensilux ile beraber.

SCR, 102: Karton içinde 4 x 5 Kg'lık kutuda ve 4 şişe 0,25 kg'lık SCR 101 Sensilux ile beraber.

